

MAPEFINISH™ WET LOOK



Sellador acrílico a base de agua y acabado brillante

Descripción

Mapefinish Wet Look es un sellador brillante y transparente a base de agua, de una sola parte, diseñado para proteger superficies de concreto, desde concreto estampado con mucha textura hasta capas finales lisas autonivelantes.

Características y beneficios

- Cumple con los límites de emisiones de compuestos orgánicos volátiles según la Norma 1113 del Distrito de Administración de la Calidad del Aire de la Costa Sur de California (SCAQMD, por su sigla en inglés)
- Mayor resistencia a la abrasión y al rubor
- De bajo olor
- No se torna amarillo cuando se somete a radiación ultravioleta (UV)

Dónde usarlo

- Sellador transparente para concreto estampado
- Sellador transparente para superficies de concreto en instalaciones interiores y exteriores

Preparación de superficies

- Todos los sustratos deben estar secos y ser estructuralmente firmes, sólidos y estables.
- Las superficies deben estar limpias y libres de suciedad, pintura, alquitrán, asfalto, cera, aceite, grasa, compuestos de látex, selladores, compuestos de curado, agentes desmoldantes, lechadas, capas finales sueltas, sustancias extrañas y cualquier contaminante que pueda interferir con la adherencia de Mapefinish Wet Look.
- La temperatura de los sustratos de concreto y mampostería, así como la temperatura ambiente, deben estar entre 7°C y 35°C (45°F y 95°F) antes de la aplicación.

Mezcla

Antes de usar el producto, tome las precauciones de seguridad adecuadas. Para más información, consulte la Ficha de seguridad.

- Mezcle suavemente el Mapefinish Wet Look o agítelo hasta lograr un estado homogéneo antes de la aplicación.
- No lo diluya.

Aplicación del producto

Lea bien todas las instrucciones de instalación antes de proceder.

- Aplíquelo con rodillo o rociador de bomba.

Rodillo

1. Aplique Mapefinish Wet Look de manera uniforme en capas delgadas sobre el sustrato con un rodillo de felpa de 10 mm (3/8 de pulgada) a una tasa de 3,67 a 8,57 m² por L (150 a 350 pies² por galón de EE.UU.).

2. Mantenga un borde húmedo y no permita que el producto genere charcos.

3. Permita que el producto cure durante al menos 2 horas. Se pueden aplicar múltiples capas para alcanzar un mayor brillo.

Bomba de rociado

1. Use un rociador de alta calidad y boquilla (de 0,50 gpm) que proporcione un rocío fino de 3,67 a 8,57 m² por L (150 a 350 pies² por galón de EE.UU.).

2. Aplique capas delgadas, teniendo cuidado de no dejar charcos.

3. Use un rodillo de felpa de 10 mm (3/8 de pulgada) para dar pasadas en dirección opuesta.

4. Permita que el producto cure durante al menos 2 horas. Se pueden aplicar múltiples capas para alcanzar un mayor brillo.

Limpieza

- Lave manos y herramientas con agua antes de que el material se endurezca. El material seco normalmente se debe remover con medios mecánicos.
- Limpie de inmediato las áreas con exceso de rocío antes de que el material se seque.
- El cuidado y mantenimiento apropiados incrementarán la vida de Mapefinish Wet Look. Barra y limpie la superficie con regularidad.

Limitaciones

- No lo instale sobre sustratos que contengan asbestos.
- Evite el agua estancada durante al menos 24 horas después de terminar la aplicación.
- Aplique siempre Mapefinish Wet Look en varias capas finas.



- Mapefinish Wet Look se puede utilizar sobre concreto totalmente coloreado y sobre concreto que haya recibido un tinte tópico. Al aplicar Mapefinish Wet Look sobre concreto tratado con un colorante tópico, asegúrese de que el piso haya sido limpiado a fondo para eliminar cualquier residuo de colorante, y haga una prueba en un área de prueba adecuada antes de proceder.
- Mapefinish Wet Look no es recomendable sobre superficies que hayan sido tratadas con una mancha de ácido reactivo (debido al desafío que representa una limpieza adecuada). Para este tipo de superficies, un sellador de dos partes o a base de solventes producirá mejores resultados.
- Mapefinish Wet Look se puede aplicar a temperaturas que oscilen entre 7°C y 35°C (45°F y 95°F). Permita un tiempo de curado adicional cuando las temperaturas estén por debajo de 18°C (65°F).
- Para obtener óptimos resultados, no trabaje bajo la luz solar directa ni instale Mapefinish Wet Look sobre concreto caliente.
- Si los sustratos lisos se pueden someter a tráfico peatonal en condiciones de humedad, trate los sustratos interiores con un acabado de piso comercial para una mayor resistencia al deslizamiento, y los sustratos exteriores con un aditivo antideslizante.
- Para asegurar los resultados deseados, pruebe todos los tratamientos de superficie en un área pequeña de muestra, antes de la aplicación.
- Proteja la instalación contra el tránsito peatonal, contaminantes y humedad hasta que Mapefinish Wet Look haya curado en 2 a 8 horas y el acabado del piso haya sido aplicado. En aplicaciones exteriores, proteja el Mapefinish Wet Look contra la exposición al agua estancada durante 24 horas.
- No arrastre equipo pesado sobre un piso sellado.
- Limpie de inmediato las salpicaduras de químicos.



MONTERREY, N. L.
T. (81) 81 90 31 68 / 70

SALTILLO, COAH.
T. (844) 430 20 18

R. CORTINES MTY, N.L.
T. (81) 83 11 18 77

SAN LUIS POTOSÍ
T. (444) 102 2844

QUERÉTARO, QRO.
T. (442) 384 01 51 / 52

Síguenos

-  /Ctres.soluciones
-  /SolucionesC3
-  /solucioneshc3
-  /ctres

Propiedades de rendimiento del producto

Pruebas de laboratorio	Resultados
Emisiones COV (Norma #1113 del SCAQMD de California)	95 g por L
Punto de ignición	> 100°C (212°F)
Espesor de película típico	2 capas con un espesor de película seca (DFT) de 3 milésimas combinados
Resistencia a la abrasión – norma ASTM D4060*	Excelente
Resistencia al deslizamiento	Excelente
Brillo	Bueno a muy bueno, dependiendo del número de capas aplicadas
Resistencia a neumáticos calientes de vehículos utilitarios	Excelente
Resistencia a la ruborización	Excelente

* Con 2 capas de Mapefinish Wet Look, probado sobre Concrete Renew™ Fine (textura suave)

Proteja los envases contra el congelamiento durante su transporte y almacenamiento. Proporcione almacenamiento climatizado en el sitio y entregue todos los materiales al menos 24 horas antes de comenzar el trabajo.

Características de conservación y del producto antes de mezclarlo

Conservación	2 años en su envase original sin abrir, almacenado a 23°C (73°F) en un área seca
Color	Claro (cuando ha curado)
Olor	Bajo

Propiedades de aplicación

Rango de temperaturas de aplicación	Entre 7°C a 35°C (45°F a 95°F)
Tiempo antes de curar	De 2 a 8 horas
Tiempo antes de permitir el tráfico peatonal liviano	4 horas
Espacio para recubrir el Mapefinish Wet Look curado	Hasta 24 horas

Clasificaciones de la División CSI

Materiales y métodos básicos de concreto	03 05 00
Recubrimientos especiales	09 97 00

Cobertura aproximada** por cada 3,79 L (1 galón de EE.UU.)

Sustrato	Cobertura
Sustratos no porosos	De 23,2 a 32,5 m² (250 a 350 pies²)
Sustratos porosos	De 13,9 a 23,2 m² (150 a 250 pies²)

** Los datos de cobertura sólo son con fines estimativos. La cobertura real en el sitio de trabajo variará según las condiciones del sustrato incluyendo la porosidad, el tipo de equipo utilizado, el espesor aplicado y los procedimientos de manejo y aplicación. La gama más baja se aplica a una primera capa; espere una mayor cobertura para las capas posteriores.

Presentación

Tamaño
Cubo: 18,9 L (5 galones de EE.UU.)



MONTERREY, N. L.
T. (81) 81 90 31 68 / 70

SALTILLO, COAH.
T. (844) 430 20 18

R. CORTINES MTY, N.L.
T. (81) 83 11 18 77

SAN LUIS POTOSÍ
T. (444) 102 2844

QUERÉTARO, QRO.
T. (442) 384 01 51 / 52

Síguenos

